Valentine

Empresa con sistemas de gestión certificada por AENOR

FICHA TÉCNICA

A0-539 VALÓN PREMIUM FACHADAS

Fecha de revisión: Abril 2014

- **Excelente aplicabilidad**
- **Excelente cubrición**
- **Excelente durabilidad, manteniendo el aspecto inicial de la película al largo del tiempo**
- **Excelente resistencia al agua**
- **Resistente a la retención de suciedades**
- **Película con excelente resistencia a la aparición de hongos y algas**

Descripción

Pintura acuosa 100% acrílica, para la protección de fachadas.

Usos típicos

Se recomienda para la aplicación en exterior en cualquier tipo de ambiente, sobre argamasas de cemento, ladrillo, piedra y revocos anteriormente pintados.

Certificados/Ensayos

- Reacción al Fuego – A2-s1, d0, de acuerdo con EN 13501-1.
- Clasificación segundo a EN 1062-1 – Productos de pintura y sistemas a aplicar en mampostería y hormigón en el exterior:
  - Brillo especular – Clase G_3 – Mate ($G \leq 10$ con el ángulo de incidencia de 85º)
  - Permeabilidad al vapor de agua - Clase V_2 - Media ($0{,}14\ m \leq S_d < 1{,}4\ m$)
  - Permeabilidad al agua liquide – Clase W_3 – Baja ($W \leq 0{,}1\ kg/(m^2h^{0.5})$).

Características

Acabado.....	Mate/liso
Color.....	Blanco y colores
Substrato.....	Argamasas de cemento, ladrillo, piedra y revocos anteriormente pintados
Rendimiento práctico.....	10 - 14 m^2/L por capa (dependiendo del tipo de soporte y condiciones de aplicación)
Proceso de aplicación.....	Rodillo anti-gota, brocha y pistola
Tiempo de secado (a 20 °C y 60 % de humedad relativa)……..….	Superficial – Aprox. 30 min. Repintado – 3 a 4 horas
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)……..…	Valor límite de la UE para este producto (Cat. A/c): 40 Este producto contiene como máx. 5 g/L COV. a)
Estabilidad en almacén.....	3 años almacenada en envases de origen, en interior, entre 5 y 40 ºC

Nota:

a) El valor de COV arriba referido es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezclas con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42CE.

Es aconsejable verificar periodicamente el estado de actualización de la presente Ficha Técnica. Barnices Valentine asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones que constan en las fichas técnicas. Los consejos técnicos prestados por Barnices Valentine, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos y dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, de acuerdo con el actual estado de la técnica, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones generales de venta, cuya lectura aconsejamos.

Riera Seca, 1 – Pol. Ind. Can Milans – Apdo. de Correos 49 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona (España)
Telef. 935 656 600 · Fax: 935 653 360 · URL-http://www.valentine.es · email: valentine@valentine.es

FICHA TÉCNICA

A0-539 VALÓN PREMIUM FACHADAS

Fecha de revisión: Abril 2014

Modo de empleo

Preparación de Superficies

Revocos de cemento nuevos – Esperar a la completa curación del cemento, que tarda aproximadamente 1 mes. Los revocos deben estar secos, limpios y exentos de polvo, grasas y otros contaminantes. Cepillar, si es necesario, para eliminar partículas sueltas no adheridas. Aplicar una capa de Fijador Fondos Universal Blanco (ref. E4-138).

Revocos anteriormente pintados – Efectuar una limpieza con agua a presión, o cepillar, para quitar la pintura vieja no adherida. Reparar las zonas dañadas y las fisuras de dimensiones entre 0,3 y 1,0 mm con Alltek Exterior (ref. 15-970). En las zonas de revoco a vista proceder conforme lo indicado para revocos de cemento nuevos. Si la pintura presenta caleo, aplicar Fijador Fondos Universal Incoloro (ref. E4-137).

Soportes anteriormente encalados – Efectuar un lavado con chorro de agua a presión. Si posteriormente el soporte está exento de cal, aplicar una capa de Fijador Fondos Universal Blanco (ref. E4-138) y dejar secar; en el caso contrario, aplicar una capa de Fijador Fondos Universal Incoloro (ref. E4-137).

Condiciones ambientales

- Temperatura ambiente:
  - Superior a 5 ºC
- Humedad relativa:
  - Inferior a 80%
- Temperatura del soporte:
  - 2 a 3ºC por encima del punto de rocío
  - No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por exposición al sol

Características de aplicación

- Preparación del producto:
  - Agitar hasta homogeneización completa
- Dilución del producto:
  - Diluir la primera capa con 10 % de agua y las siguientes capas con un 5 % de agua
- Aplicación:
  - Aplicar dos a tres capas de Valón Premium Fachadas

Observación:
Esta pintura ha sido especialmente formulada para tener una menor sensibilidad a la aparición de exudaciones cuando es aplicada y seca en condiciones ambientales adversas (baja temperatura, alta humedad y en condiciones propicias a elevadas condensaciones).

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE
En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños.
Utilizar solamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe.
Conserve el envase bien cerrado en local apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte normalmente la rotura o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No almacene ni utilice el producto en condiciones extremas de temperatura.
Se deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo.
Para más información la lectura **del rótulo del envase y de la FICHA DE SEGURIDAD** del producto son fundamentales.

Es aconsejable verificar periodicamente el estado de actualización de la presente Ficha Técnica. Barnices Valentine asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones que constan en las fichas técnicas. Los consejos técnicos prestados por Barnices Valentine, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos y dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, de acuerdo con el actual estado de la técnica, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones generales de venta, cuya lectura aconsejamos.

Riera Seca, 1 – Pol. Ind. Can Milans – Apdo. de Correos 49 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona (España)
Telef. 935 656 600 · Fax: 935 653 360 · URL-http://www.valentine.es · email: valentine@valentine.es